

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-260320

(43)Date of publication of application : 24.09.1999

(51)Int.Cl.

H01M 2/02
H01M 2/04

(21)Application number : 10-082657

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing : 13.03.1998


(72)Inventor : FUJII TOSHISHIGE
KATO IKUO.

(54) FLAT, THIN, RECTANGULAR BATTERY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily enable mass production by providing a bent part bent in the bottom part direction of a container part in at least a part of air-tightly sealed flange shaped part and setting the bent flange part length in the container thickness direction from the tip of the bent part to the wide opening face to a specific range of the container thickness of the container part.

SOLUTION: The length of a bent flange part is set to be a half or more of a container thickness. A spiral electrode body is housed in an aluminum flat thin type container 5, to which insulation treatment has been applied to the inside, while an aluminum positive electrode lead 6 is welded to a positive electrode terminal 8, and a nickel negative electrode lead 9 is welded to a negative electrode terminal 10. Then, an electrolyte is injected under a negative pressure into the container 5, and a battery lid 7 is put on it and sealed by welding flange parts 11 on the four sides. Subsequently, the four corner parts are cut off into a square shape, leaving the welded parts, and in each side, the flange part 11 is bent at 90° downward. Then, in the flange parts 11, the parts protruding downward from a battery bottom part are cut off, and the battery as a whole, excepting the positive and negative electrode terminals 8, 10 is wrapped up a heat shrinking tube.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(10) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-260320

(43) 公開日 平成11年(1999) 9月24日

(51) Int. Cl. [°]	識別記号	F I		
H 0 1 M	2/02	H 0 1 M	2/02	A
	2/04		2/04	A

		審査請求	未請求	請求項の数	FD (全 6 FD)
(21) 出願番号	特開平10-82657	(71) 出願人	000008747		
(22) 出願日	平成10年(1998) 9月19日		株式会社リコー		
		(72) 発明者	藤井 俊茂		
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号		
		(73) 発明者	加藤 雅雄		
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式		
			会社リコー内		
		(74) 代理人	弁理士 友松 英爾 (外1名)		

(54) [発明の名称] 扁平薄型角型電池

(57) [要約]

【課題】 従来技術の問題点を解消し、比較的容易に量産が可能で、かつ容量が大きく、さらに高エネルギー密度な扁平薄型角型電池の提供。

【解決手段】 広口面が一方方向に開放され、かつ該広口面の周辺に筒形状部分を有する金属単体からなる扁平薄型容器部分と、金属単体からなり該容器部分の蓋となる部分の間に電池要素を収納し、また、前記扁平薄型容器部分の筒形状部分と蓋部分を金属接合によって気密封口した扁平薄型角型電池において、該電池が下記の要件を満足することを特徴とする扁平薄型角型電池。

① 気密封口した筒形状の少なくとも一部分を容器部分の底部方向に曲げ加工した部分を有すること。

② 曲げ加工した部分の先端から広口面までの容器厚さ方向の折り曲げ筒部の長さが、前記容器部分の容器厚さの1/2以上であること。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 広口面が一方に開放され、かつ該広口面の周辺に筒形状部分を有する金属単体からなる扁平薄型容器部分と、金属単体からなり該容器部分の蓋となる部分の間に電池要素を収納し、また、前記扁平薄型容器部分の筒形状部分と蓋部分を金属接合によって気密封口した扁平薄型角型電池において、該電池が下記の要件を満足することを特徴とする扁平薄型角型電池。

① 気密封口した筒形状の少なくとも一部分を容器部分の底部方向に曲げ加工した部分を有すること。

② 曲げ加工した部分の先端から広口面までの容器厚さ方向の折り曲げ部部長さが、前記容器部分の容器厚さの1/2以上であること。

【請求項2】 曲げ加工した部分の先端と容器部分の底部とが同一平面に位置する請求項1記載の扁平薄型角型電池。

【請求項3】 筒形状部分が、曲げ加工した部分の先端と容器部分の底部とが同一平面に位置する長さの曲げ加工を行う前に加工されたものである請求項1または2記載の扁平薄型角型電池。

【請求項4】 曲げ加工した部分の角度が容器の広口面に対して70°～90°の範囲である請求項1、2または3記載の扁平薄型角型電池。

【請求項5】 筒形状部分を超音波接合により気密封口した請求項1、2、3または4記載の扁平薄型角型電池。

【請求項6】 筒形状部分をレーザー溶接により気密封口した請求項1、2、3または4記載の扁平薄型角型電池。

【請求項7】 筒形状部分の4辺を同時に曲げ加工した請求項1、2、3、4、5または6記載の扁平薄型角型電池。

【請求項8】 筒形状部分をプレス加工によって曲げ加工した請求項1、2、3、4、5、6または7記載の扁平薄型角型電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、扁平薄型角型電池に関する。

【0002】

【従来技術】機器のポータブル化に伴い種々の新しい電池が望まれるようになってきた。この結果ニッケル水素電池、リチウム電池等が新しく開発された。しかし、望まれているのは新しい電池系の実用化だけでなく、新しい電池形状も強く求められている。従来の電池、特に金属ケースを使用している電池では円筒形状が標準的な形状であった。これは気密封口が可能であり且つ生産性に優れているからである。近年、機器に収納した際のスペース効率を高めるために外観形状が直方体形状、もしくは各部が丸められた直方体形状であるような角型電池

が実用化されてきた。しかし、この方法は気密封口が容易である反面、非常に生産性が低く、電池コストが高つくという問題があった。また、ある程度以上の扁平薄型容器にすることは技術的に非常に困難であった。

【0003】そこで角型電池を封口する生産性の優れた方法として、二電極締め方式およびプレス方式（各部および直線部に分割された数個の金型を用いてかしめ封口する方式）による封口を検討した。しかし、これらの方式は、気密封口が難しいという問題があった。また、レ

10 ゴザ溶接と異なり封口部分が筒状に盛り上がるので内部電極面積よりも大きな外装面積となってしまう。さらに、従来の円筒型電池やレゴザ溶接により封口した角型電池に用いてきた熱収縮チューブによる外装加工が若く難しいという問題もあった。外装加工は電池の腐食を防止したり電池同士の接触による短絡を防止したり、各電池に必要な記載事項を表示したりするために必要とされる。扁平薄型電池のもう一つの問題点として外部からの応力に対して弱いというものがある。一つは折り曲げに
20 関するもの、もう一つは落下させた場合の側面方向からの衝撃によるものである。また、扁平薄型の電池を得ようとすると、多くの場合扁平型の容器と蓋を以て熱融着フィルムなどで封口を行っているが、この場合においても熱融着部からの微量の水分進入が避けられないことと、封口部分が筒状に盛り上がるので内部電極面積よりも大きな外装面積となってしまう。これらの問題を解決するために特開平6-236750では電池ケースおよび蓋の材料（金属板）にコーティングされている樹脂材料が二電極締め方式もしくはプレス方式によって気密封口することによりガスケットの機能を果たすという発明を行っているが、水分進入を完全に防止することはできなかった。

【0004】

【本発明が解決しようとする課題】本発明は前記従来技術の問題点を解消し、比較的簡便に量産が可能で、かつ強度が大きく、さらに高エネルギー密度な扁平薄型角型電池を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、広口面が一方に開放され、かつ該広口面の周辺に筒形状部分を有する金属単体からなる扁平薄型容器部分と、金属単体からなり該容器部分の蓋となる部分の間に電池要素を収納し、また、前記扁平薄型容器部分の筒形状部分と蓋部分を金属接合によって気密封口した扁平薄型角型電池において、該電池が下記の要件を満足することを特徴とする扁平薄型角型電池を提供することにより、前記課題を解決することができた。

① 気密封口した筒形状の少なくとも一部分を容器部分の底部方向に曲げ加工した部分を有すること。

② 曲げ加工した部分の先端から広口面までの容器厚さ方向の折り曲げ部部長さが、前記容器部分の容器厚さ

3

の1/2以上であること。なお、上記容器及び/又は蓋の外表面については、金属又は金属以外の材料で被覆等の処理を施すことができる。

【0006】すなわち、従来の扁平薄型角型電池は物理的に折り曲げる力に対して弱いという問題点を有しているが、本発明の扁平薄型角型電池では、折り曲げ強度と電池側面からの耐衝撃性が大幅に改善され、電池の取り扱いに対して大きな注意を払う必要がなくなり、また、これまで封口部分が湾状に盛り上がり、加工が困難であった熱収縮チューブによる外装加工が簡便にできるようになり、高エネルギー密度の扁平薄型角型電池を得ることが可能となった。

【0007】本発明の扁平薄型角型電池において、曲げ加工した部分の先端と扁平薄型容器部分の底部とが同一平面に位置することにより、熱収縮チューブによる外装加工が簡便になった。特に折り曲げ強度と電池側面からの耐衝撃性が大幅に改善されることにより信頼性の高い扁平薄型角型電池を得られるようになった。また、曲げ加工を行う前に、曲げ加工した部分の先端と扁平薄型容器部分の底部とがほぼ同一平面に位置する長さの矩形状部分が加工されたものを用いることにより、曲げ加工した部分の先端の長さを加工後切り揃える手間を省くことができ、大幅なタクトの短縮が可能となり、コストの低減をもたらした。前記「同一平面」とは、前記のような効果をもたらす「平面内」であれば良く、「ほぼ同一平面内」の範囲のものであっても良い。曲げ加工した部分の先端と扁平薄型容器部分の底部とがほぼ同一平面に位置するようにすることにより、熱収縮チューブによる外装加工が簡便になった。

【0008】前記曲げ加工は、矩形形状部分の4辺を同時に曲げ加工することにより大幅なタクトの短縮が可能となり、コストの低減をもたらすことができる。このときプレス加工を用いることにより、より精密に制御された折り曲げ角部の加工を行うことができるようになり、大幅なタクトの短縮が可能となり、コストの低減をもたらした。数曲げ加工した角部の角度は凹口面に対して70°～90°の範囲が好ましく、さらに好ましくは80°～90°の範囲であり、本発明により、より折り曲げ強度と電池側面からの耐衝撃性が大幅に改善され扁平薄型角型電池の取り扱いに対して大きな注意を払う必要がなくなった。

【0009】本発明において矩形形状部分の金属接合を超音波接合とすることにより信頼性の高い気密封口部が得られ、また、大幅なタクトの短縮が可能となり、コストの低減をもたらした。さらに、本発明において矩形形状部分の金属接合をレーザー溶接とすることにより信頼性の高い気密封口部が得られ、また、大幅なタクトの短縮が可能となり、コストの低減をもたらした。以下、リチウム二次電池の場合を実施例として本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない

4

い。なお、非水溶媒および電解質塩は十分に精製を行い、水分20ppm以下としたもので、さらに脱酸素および脱酸素を行った電池グレードのものを使用し、すべての操作は不活性ガス雰囲気で行った。

【0010】

【実施例1】実施例1

(正極) ポリ弗化ビニリデン3重量部をN-メチルピロリドン38重量部に溶解して、活物質として LiCoO_2 50重量部と導電剤として黒鉛9重量部を加えてホモジナイザーにて不活性雰囲気下で混合分散し、正極用塗料を調整した。これを大気中にてワイヤーバーを用いて20 μm アルミニウム箔両面に塗布し、125℃30分間乾燥させた後圧縮形成して帯状正極1を得た。成形後の合計厚さは両面ともに膜厚70 μm と同一とした。

(負極) ポリ弗化ビニリデン2重量部をN-メチルピロリドン58重量部に溶解してコークスの2500℃焼成品40重量部を加えてロールミル法にて不活性雰囲気下で混合分散し、負極用塗料を調整した。これを大気中にて20 μm 銅箔上に塗布し、100℃15分間乾燥させた後圧縮形成して帯状負極3を得た。成形後の合計厚さは両面とも膜厚80 μm と同一とした。

【0011】前記帯状正極1、帯状負極3および厚さ25 μm の微多孔性ポリプロピレンフィルムより成るセパレータ2を積層状に多数回巻し、図1に示したような負極3、セパレータ2、正極1、セパレータ2（ただし、このセパレータは図示していない。）の順に積層した捲円状渦巻式電極体4を作成した。このようにして作製した渦巻式電極体4を図2に示すように内部に絶縁処理を施したアルミニウム製扁平薄型容器5に収納した。アルミニウム製扁平薄型容器5のサイズは48×90×3mmで底部を含むと58×100×3mmである（アルミニウムの板厚：0.2mm）。アルミニウム製正極リード6を正極集電体から導出して電池蓋7に設けた正極端子8に、ニッケル製負極リード8を負極集電体から導出して電池蓋7に設けた負極端子10にスポット溶接した。電池蓋7のサイズは58×100mmである。この扁平薄型容器5を減圧乾燥装置中に配置させ、該容器の中にエチレンカーボネート/ジメチルカーボネート（1/1：体積比）に溶解した1.0mol/l LiPF₆溶液の電解液を減圧注液し、蓋を重ねて4辺の角部11をアルゴン溶接によって封口した。その後、コーナー部4箇所を溶接部1mmを残して正方形に切り落とし、1辺ずつ角部を下方向へ90°の角度に折り曲げた。折り曲げた後、電池底部よりも下方に出ている角部を切り取り、熱収縮チューブで端子部を除く電池全体を包むことにより本発明の50×92×3mmのサイズの扁平薄型角型電池を得た。この扁平薄型角型電池容器の断面図を図3に示す。本発明の折り曲げ角部の長さとは13の長さを表し、容器厚さとは12を表す。以上のように作製した電池を1/3Cの電流レートで充放電した容量

密度とサイクル特性を評価した。容量評価は上部からの単位投影面積当たりの電池の容量密度で行い、単位を(mAh/cm^2)として表した。また、サイクル特性は初期容量の80%になった時点で評価した。耐衝撃試験は本開平型角型電池10個を100cmの高さから側面より大理石からなる机上に落下させて、それによって起こる不良率を測定した。ここでは落下試験後から急激に容量が低下したもの、内部ショートによる動作不良を起こしたものを不良とみなした。タクトの測定は、試験プラントにおける鋸部の封止から折り曲げに至る工程に受

【0012】実施例2

鋸部の折り曲げ処理を4辺同時に行うこと以外は実施例1と同様である。

【0018】実施例3

鋸部をアルゴン溶接によって封止した容器(58×100×8mm)を、プレス機に設置した曲げアール0.5の金型(ダイス)にセットし、上部金型(ポンチ)を下降させ、ポンチ荷重150kgfにて4辺同時に折り曲げ加工を行うこと以外は実施例1と同様である。

【0014】実施例4

曲げ加工を行う前に、曲げ加工した部分の先端と扁平型容器部分の底部とがほぼ同一平面に位置する長さにて*

*図4に示すような打ち抜き加工を電池蓋と鋸部に加工した以外は実施例3と同様である。

【0015】実施例5

4辺の鋸部を超音波溶接法により溶接した以外は実施例4と同様。超音波溶接は20×9mmの溶接面積を持つヘッドを用い、2mmの重なりを持つようにヘッドをずらしながら鋸部全面に溶接を行った。溶接は20kHzパルスタイプの溶接機を用い、振幅30μm、圧力15kgf、溶接時間0.2sec/shotの条件で超音波溶接を行った。

【0016】実施例6

4辺の鋸部をYAGレーザにより溶接した以外は実施例4と同様である。YAGレーザは密着させた鋸部の中央部分に沿って照射していった。溶接の条件は370V、1.7ms、150ppaのパルスで、20mm/sの走査速度で行った。

【0017】比較例1

曲げ加工を行わないこと以外は実施例1と同様である。

【0018】比較例2

4辺の鋸部を熱融着フィルム(ポリプロピレン製)により融着した以外は実施例1と同様である。

【0019】

【表1】

実施例	1	2	3	4	5	6
単位投影面積当たりの容量密度(mAh/cm^2)	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
サイクル特性(回)	200<	200<	200<	200<	200<	200<
側面からの衝撃に対する不良率(%)	20	20	20	20	20	20
タクト(秒)	80	85	82	48	38	83

【0020】

【表2】

比較例	1	2
単位投影面積当たりの容量密度(mAh/cm^2)	10.9	13.0
サイクル特性(回)	200<	132
側面からの衝撃に対する不良率(%)	80	50
タクト(秒)	80	90

50 【0021】図6に広口面に対して90°に折り曲げた

折り曲げ部部の長さとしり曲げ荷重との関係を示す。実験は電池長手方向の中央部分が直角になった台座の端部に来るように固定し、電池の固定されていない側の端を上側から下方向へ荷重をかけていき、30°の角度まで折れ曲がるのに要した最大荷重を記録したものである。

【0022】図8に折り曲げ部部の広口面に対する角度としり曲げ荷重との関係を示す。実験は電池長手方向の中央部分が直角になった台座の端部に来るように固定し、電池の固定されていない側の端を上部から下方向へ荷重をかけていき、30°の角度まで折れ曲がるのに要した最大荷重を記録したものである。

【0023】図7に側面からの耐衝撃試験における折り曲げ部部の広口面に対する角度と不良率との関係を示す。耐衝撃試験は本層平薄型角型電池10個を100cmの高さから側面より大鉛石からなる机上に落下させて、それによって起こる不良率を測定した。ここでは落下試験後から急激に容量が低下したもの、内部ショートによる動作不良を起こしたものを不良とみなした。

【0024】

【効果】1. 請求項1

折り曲げ強度と電池側面からの耐衝撃性が大幅に改善されかつ電池の取り扱いに対しても大きな注意を払う必要がなくなった。また、これまで封口部分が鋸状に盛り上がり、加工が困難であった熱収縮チューブによる外装加工が簡便にできるようになり、高エネルギー密度の層平薄型角型電池を得ることが可能となった。

2. 請求項2

熱収縮チューブによる外装加工が簡便になり、また折り曲げ強度と電池側面からの耐衝撃性が大幅に改善され電池の取り扱いに対しても大きな注意を払う必要がなくなった。

3. 請求項3

曲げ加工した部分の先端の長さを加工後切り揃える手間を省くことができ、大幅なタクトの短縮が可能となり、コストの低減をもたらした。

4. 請求項4

より折り曲げ強度と電池側面からの耐衝撃性が大幅に改善され層平薄型角型電池の取り扱いに対しても大きな注

* 意を払う必要がなくなった。

5. 請求項5および6

信頼性の高い気密封口部が得られ、また大幅なタクトの短縮が可能となり、コストの低減をもたらした。

6. 請求項7および8

大幅なタクトの短縮が可能となり、コストの低減をもたらした。

【図面の簡単な説明】

【図1】層平薄型角型電池を示す図である。

10 【図2】アルミニウム製層平薄型容器と、アルミニウム製層平薄型容器と電池蓋にアルミニウム製正極リードおよびニッケル製負極リードを溶接したものを示す図である。

【図3】折り曲げ加工後の電池容器の断面を示す図である。

【図4】電池蓋または電池容器の4辺の打ち抜き処理を示す図である。

【図5】折り曲げ部部の長さとしり曲げ荷重との関係を示す図である。


20 【図6】折り曲げ部部の広口面に対する角度としり曲げ荷重との関係を示す図である。

【図7】側面からの耐衝撃試験における折り曲げ部部の広口面に対する角度と不良率との関係を示す図である。


【符号の説明】

- 1 帯状正極
- 2 セパレータ
- 3 帯状負極
- 4 層平薄型電池
- 5 内部に絶縁処理を施したアルミニウム製層平薄型容器
- 6 アルミニウム製正極リード
- 7 電池蓋
- 8 正極端子
- 9 ニッケル製負極リード
- 10 負極端子
- 11 鋸部
- 12 容器厚さ
- 13 折り曲げ部部の長さ

【図1】




【図3】




(6)

特開平11-260820


【図2】




【図4】



【図5】



【図6】



【図7】

